

Druh výrobku: akrylátová disperzní barva pro vnitřní nátěry

Možnosti použití: vnitřní nátěry s velmi vysokými požadavky na užitné vlastnosti nátěru - např. reprezentativní prostory, vstupní haly, byty atd.

Vlastnosti: Dvojnásobná kryvost. Odolná vůči oděrům a vodě dle normy DIN 53 778. Dobře zpracovatelná, vysoká bělost nátěru. Propustná pro vodní páry. Lze ji nanášet metodou airless. Nátěr schne beze stopy nánosu a bez skvrn. Díky vynikající přilnavosti jsou možné opakované nátěry.

Podklad: Barvu lze použít na všech podkladech, které jsou schopny nést nátěr. Podklad musí být pevný, čistý a suchý (max. 4,5 obj. % vlhkosti). U kritických podkladů, jako jsou např. křehké nátěry, je třeba podkladový nátěr zcela odstranit. Málo soudržnou omítku, sádrovou omítku a sádrokarton nejprve zpevnit penetracemi düfa D14 nebo D15, ostatní savé podklady penetrací D13.

Postup, způsob nanášení: 1. nátěr - základní, barvu zředit až do 10% vodou; 2. nátěr - konečný, podle možností již neředit. Materiál může být nanášen štětkou, válečkem, nástřikem i metodou airless.

Reklamáce barevného odstínu celoplošně aplikovaného materiálu, bez předchozího reklamování zkušebního nátěru malé plochy, bohužel nelze uznat.

Vydatnost: cca 7 m²/l v jedné vrstvě. Vydatnost je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební aplikaci.

Doba schnutí: Při normálních pokojových teplotách kolem 20° C lze provést druhý nátěr ve stejný den. Při nižších teplotách dodržet mezi oběma nátěry odpovídající čas.

Teplota při zpracování: min. + 5°C

Stupeň lesku: matná

Pojivová báze: styrolakrylát

Hustota (při 20°C): 1,55 g/cm³

Barevný tón, tónování: bílá; tónovací barvy düfa D230

Ředidlo, čištění nástrojů: ihned po použití vodou.

Skladování: v suchu a chladu, chránit před mrazem. Výrobek si uchovává své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.

Bezpečnostní opatření a informace:

Obsah těkavých organických látek podle § 3 vyhlášky č. 355/2002 Sb.: < 3%. Přípravek není klasifikován jako nebezpečný a nepodléhá povinnosti označování podle platných vnitrostátních předpisů a předpisů ES.

První pomoc: *při nevolnosti* - zabezpečit přísun čerstvého vzduchu, postiženého držet v klidu a teple; *při styku s kůží* - důkladně omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem, nepoužívat ředidlo; *při zasažení očí* - vyndat kontaktní čočky, oči okamžitě důkladně vyplachovat min. 10 minut čistou tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.

Likvidace odpadu: Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

23. 5. 2013

Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhraujeme si právo možných pozdějších doplňků.

V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy.

Na veškeré dotazy Vám ochotně odpoví naše bezplatná poradenská linka, tel.: 800 156 612.

Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování - z tohoto důvodu nemůžeme převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování.

Sídlo dodavatele: Meffert ČR spol. s r. o. , Náchodská 2397/23, 193 00 Praha 9,

Distribuční centrum: Pražská 707, 294 71 Benátky n/J. tel.: 326 375 820, fax.: 326 375 822

e-mail: meffert@meffert.cz; www.meffert.cz