

Technologický list

OMÍTKOVÁ PENETRACE KOMFORT KOM4 disperzní pigmentovaný penetrační nátěr



POPIS PRODUKTU

Možnosti použití:

Dobrá příprava podkladu pod následující nátěry a nánosy syntetických omítek při současné schopnosti krytí. Pigmentovaný speciální prostředek k penetrování vnitřních i vnějších minerálních a savých podkladů, slouží i jako základní nátěr pro vnitřní obklady ze sádkokartónu, tvrzených vláknitých a překližkových desek. Při penetrování ploch tímto výrobkem je savost podkladu znatelně snížena. Velmi porézní a pískové omítky, silně savé a nepevné podklady nezpevňovat tímto produktem, ale použít speciální hloubkové penetrační nátěry, např. Malířskou penetraci Komfort KOM 3, příp. düfa D14 nebo D15

Vlastnosti:

- ředitelný vodou
- odolný proti alkaliím
- obsahuje hrubá zdrsňující křemičitá plniva
- paropropustný
- určen pro vnitřní i vnější použití

Barevný odstín:

bílý

Hustota:

1,45 g/cm³

Pigmentová báze:

titandioxid a přírodní plniva

Pojivová báze:

polymerová disperze

Obsah látek:

polymerová disperze, bílé pigmenty, uhličitán vápenitý, silikátová plniva, voda, aditiva a konzervační látky

Možnosti tónování:

Je-li tato penetrace nanášena jako podklad pod syntetické omítky, je vhodné ji probarvit do stejného odstínu, jako aplikované omítky pomocí tónovacího automatu a speciálních systémových pigmentových koncentrátů Meffert Color Mix. Případně možné tónování max. do 25% tónovacími barvami D230 nebo P700.

Technologický list

Upozornění:	K výrobě produktu se používá přírodních plnidel a granulátů, což může ovlivnit kolísání barevných tónů. Proto je třeba pracovat na uzavřených plochách pouze s materiálem stejné šarže. V případě použití více šarží je doporučujeme předem vzájemně smíchat. Reklamace barevného odstínu celoplošně aplikovaného materiálu, bez předchozího reklamování zkušební aplikace malé plochy, nelze uznat.
--------------------	--

ZPRACOVÁNÍ

Vhodný podklad:	Musí být vyzrálý, čistý, suchý (max. 4,5 obj. % vlhkosti), zbavený starých nedržících nátěrů. Vhodnost nestandardních podkladů a jejich úpravy konzultujte s techniky naší firmy.
Způsob nanášení:	válečkem
Postup nanášení:	Na normálně sající podklad penetraci nanést s ředěním max. 5% a provést jeden nátěr. Aplikace penetrace by měla být poslední operací na podkladu před nátěrem nebo natahováním stěrek, omítek, atd. Silně sající podklady předem ošetřit Malířskou penetrací Komfort KOM 3.
Upozornění:	Nezpracovávat na přímém slunci.
Teplota při zpracování:	min. +5°C teplota objektu i okolního vzduchu, během zpracování i schnutí.
Doba schnutí při +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	<i>možnost přetírat po:</i> 1 dni *Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí výrazně prodlužuje.
Vydatnost*:	cca 7 m ² /l v jedné vrstvě *Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební nátěr.
Ředění:	vodou, max. do 5%
Čištění nástrojů:	ihned po použití vodou

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE

Prvky označení:	Přípravek není klasifikován jako nebezpečný a nepodléhá povinnosti označování podle platných vnitrostátních předpisů a předpisů ES.
Hodnoty VOC:	Max. obsah VOC (EG): 0,1 hmot. % Max. obsah VOC: 0,1 hmot. % Hodnota VOC (DIN EN ISO 11890-1/2): 0,9 g/l
První pomoc:	<i>při vdechnutí výparů:</i> zabezpečit přísun čerstvého vzduchu, postiženého držet v klidu a teple <i>při styku s kůží:</i> důkladně omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem, nepoužívat ředidlo

Technologický list

<i>při vniknutí do oka:</i>	vyndat kontaktní čočky, oči okamžitě důkladně vyplachovat min. 10 minut čistou tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.
<i>při náhodném požití:</i>	důkladně vypláchnout ústa, nevyvolávat zvracení. Konzultovat s lékařem.

Podrobnější informace – viz bezpečnostní list produktu.

OSTATNÍ INFORMACE

Velikosti balení:	5 l - 10 l
Skladování:	v suchu a chladu, chránit před mrazem. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.
Zařazení odpadů:	kód 08 01 12 - odpadové barvy a laky jiné než uvedené v 080 111 při dodržování místních předpisů
Likvidace obalů:	Obaly se zbytky nevysušeného materiálu odevzdat na příslušná sběrná místa a likvidovat jako látka samotná. Prázdné, řádně vyčištěné obaly mohou být předány k recyklaci.

20. 8. 2014

Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazuje si právo možných pozdějších doplňků.

V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy.

Na veškeré dotazy Vám ochotně odpoví naše bezplatná poradenská linka, tel.: 800 156 612.

Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme však bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování – z tohoto důvodu nemůžeme převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování.

Sídlo dodavatele: Meffert ČR spol. s r. o. , Náhodská 2397/23, 193 00 Praha 9,

Distribuční centrum: Pražská 707, 294 71 Benátky n/J. tel.: 326 375 820, fax.: 326 375 822

e-mail: meffert@meffert.cz; www.meffert.cz