

# düfa SEIDENLATEX PLUS

## latexová barva hedvábně lesklá, D 424

**Meffert ČR**  
spol. s r.o.

**Druh výrobku:** odolná latexová barva pro vnitřní použití.

**Možnosti použití:** vysoce kryvá latexová barva na kvalitní a odolné nové i renovační nátěry ve všech prostorách s vysokým provozem, jako např. kanceláře, schodiště, dětské pokoje apod. Určeno do interiérů na většinu podkladů – omítka, beton, zdivo, papírové a dřevité tapety, ale i na přetírání starších nátěrů na bázi disperze. Tato barva je oceněna značkou ochrany životního prostředí „Modrý anděl“.

**Vlastnosti:** vysoký stupeň bělosti, dobrá kryvost (Kl. 2), snadné čištění povrchu, vysoká odolnost proti oděru ( Kl.1).

**Barevný tón:** bílý

**Stupeň lesku:** hedvábně lesklý

**Hustota (při 20°C):** 1,5 g/cm<sup>3</sup>

**Pojivová báze:** umělohmotná disperze.

**Obsah látek:** polyvinylacetátová disperze, titandioxid, calcium carbonat, silikát, voda, pojiva, konzervační látky.

**Velikosti balení:** 2,5 l, 5 l, 10 l

**Podklad:** Podklad musí být suchý, pevný a zbavený všech nečistot. Staré nedržící a křehké nátěry je třeba zcela odstranit. Lesklé staré podklady nejprve zbrousit. Dle savosti podkladu penetrovat penetračním prostředkem, např. düfa D314.

**Postup, způsob nanášení:** Před použitím důkladně promíchat. Většinou stačí jeden rovnoměrný nátěr. U různě savých podkladů nanést dva nátěry, a to nejprve jeden nátěr, zředěný s max. 10% vody, druhý nátěr neředit. Kromě štetky a válečku je možno produkt **düfa Seidenlatex plus D424** nanášet i nástřikem metodou airless (velikost trysky 0,026-0,031 palců; tlak cca 160 barů; viskozita – neředit).

**Reklamace barevného odstínu celoplošně aplikovaného materiálu, bez předchozího reklamování zkušebního nátěru malé plochy, bohužel nelze uznat.**

**Ředění:** vodou max. do 10%

**Tónování:** tónovacími barvami düfa D230 v libovolném poměru nebo v míchacím automatu

**Teplota při zpracování:** min. + 5°C teplota vzduchu i okolí jak během zpracování, tak v průběhu schnutí

**Doba schnutí:** Při běžných teplotách kolem 20°C přetíratelný po cca 4 hod. Při nižších teplotách dodržet mezi oběma nátěry odpovídající delší čas.

**Vydatnost:** cca 6 m<sup>2</sup>/l v jedné vrstvě. Vydatnost je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební aplikaci.

**Čištění nástrojů:** ihned po použití vodou.

**Skladování:** v suchu a chladu, chránit před mrazem. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.

**Bezpečnostní opatření a informace:**

Obsah těkavých organických látek podle vyhlášky č. 415/2012 Sb.:

VOC norma EU (kat. A/a): 30 g/l (2010); skutečný obsah: < 1 g/l VOC.

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný a nepodléhá povinnosti označování podle platných vnitrostátních předpisů a předpisů EU.

**První pomoc:** PŘI VDECHNUTÍ VÝPARŮ - zabezpečit přísun čerstvého vzduchu; PŘI STYKU S KŮŽÍ - důkladně omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem, nepoužívat ředidlo; PŘI ZASAŽENÍ OČÍ - vyndat kontaktní čočky, oči okamžitě důkladně vyplachovat min. 10-15 minut čistou tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc; PŘI NÁHODNÉM POŽITÍ - nevyvolávat zvracení, zavolat lékaře, vyplachovat ústa a pít dostatek vody.

**Likvidace odpadu:** Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Vysušené zbytky materiálu je možno odstranit v rámci komunálního odpadu. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

16. 5. 2013

Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhraujeme si právo možných pozdějších doplňků.

V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy.

Na veškeré dotazy Vám ochotně odpoví naše bezplatná poradenská linka, tel.: 800 156 612.

Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování - z tohoto důvodu nemůžeme převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování.

Sídlo dodavatele: Meffert ČR spol. s r. o. , Náchodská 2397/23, 193 00 Praha 9,

Distribuční centrum: Pražská 707, 294 71 Benátky n/J. tel.: 326 375 820, fax.: 326 375 822

e-mail: [meffert@meffert.cz](mailto:meffert@meffert.cz); [www.meffert.cz](http://www.meffert.cz)