

**Druh výrobku:** interiérová barva pro zdravé klima v místnostech.

**Možnosti použití:** vysoce kryvá omyvatelná interiérová disperzní barva na bázi silikátů pro zdravé klima v místnostech. Vysoce paropropustná a regulující vlhkost, přírodně chrání proti vzniku plísní. Je určena pro alergiky-bez obsahu alergizujících látek.

**Vlastnosti:** paropropustná, bez změkčovadel, bez konzervačních látek, ozdravuje vzduch v místnostech, má přírodní ochranu proti vzniku plísní.

**Barevný tón:** bílý

**Stupeň lesku:** matný

**Hustota (při 20°C):** 1,6 g/cm<sup>3</sup>

**Pojivová báze:** vodní sklo se speciální polymerovou disperzí

**Velikosti balení:** 5 l, 10 l

**Podklad:** Určeno na všechny interiérové podklady – omítka, beton, papírové a dřevité tapety. K přetírání starších nátěrů na disperzní bázi. Podklad musí být suchý, pevný a zbavený všech nečistot.

**Postup, způsob nanášení:** Před použitím důkladně promíchat. Normálně stačí jeden důkladný rovnoměrný nátěr, u silně a nerovnoměrně savých podkladů provést první nátěr, zředěný s max. 10% vody, druhý nátěr neředit. Kromě štetky a dlouhovlasého válečku je možno produkt **düfa Harmonieweiss** nanášet i nástřikem metodou airless (úhel nástřiku 40-80°, velikost trysky 0,026-0,031 palců; tlak cca 160 - 180 barů).

**Reklama barevného odstínu celoplošně aplikovaného materiálu, bez předchozího reklamování zkušebního nátěru malé plochy, bohužel nelze uznat.**

**Ředění:** vodou max. do 10%

**Tónování:** silikátovými tónovacími barvami

**Teplota při zpracování:** min. + 5°C teplota vzduchu i okolí jak během zpracování, tak v průběhu schnutí

**Doba schnutí:** Při běžných teplotách kolem 20°C přetíratelný po cca 4 hod. Při nižších teplotách dodržet mezi oběma nátěry odpovídající delší čas.

**Vydatnost:** cca 7 m<sup>2</sup>/l v jedné vrstvě. Vydatnost je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební aplikaci.

**Čištění nástrojů:** ihned po použití vodou.

**Skladování:** v suchu a chladu, chránit před mrazem. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.

**Bezpečnostní opatření a informace: Bezpečnostní opatření a informace:**

Obsah těkavých organických látek podle vyhlášky č. 415/2012 Sb.:

VOC norma EU (kat. A/a): 30 g/l (2010); skutečný obsah: < 1 g/l VOC.

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný a nepodléhá povinnosti označování podle platných vnitrostátních předpisů a předpisů EU.

**První pomoc:** PŘI VDECHNUTÍ VÝPARŮ - zabezpečit přísun čerstvého vzduchu; PŘI STYKU S KŮŽÍ - důkladně omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem, nepoužívat ředidlo; PŘI ZASAŽENÍ OČÍ - vyndat kontaktní čočky, oči okamžitě důkladně vyplachovat min. 10-15 minut čistou tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc; PŘI NÁHODNÉM POŽITÍ - nevyvolávat zvracení, zavolat lékaře, vyplachovat ústa a pít dostatek vody.

**Likvidace odpadu:** Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Vysušené zbytky materiálu je možno odstranit v rámci komunálního odpadu. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

16. 5. 2013

Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků.

V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy.

Na veškeré dotazy Vám ochotně odpoví naše bezplatná poradenská linka, tel.: 800 156 612.

Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování - z tohoto důvodu nemůžeme převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování.

Sídlo dodavatele: Meffert ČR spol. s r. o. , Náchodská 2397/23, 193 00 Praha 9,

Distribuční centrum: Pražská 707, 294 71 Benátky n/J. tel.: 326 375 820, fax.: 326 375 822

e-mail: [meffert@meffert.cz](mailto:meffert@meffert.cz); [www.meffert.cz](http://www.meffert.cz)