

düfa SILIKAT - INNENFARBE

silikátová vnitřní barva, S1

Meffert ČR
spol. s r.o.

Druh výrobku: disperzní silikátová barva s vysokou paropropustností, pro vnitřní použití

Možnosti použití: interiérové nátěry s požadavkem maximální paropropustnosti nátěru a odolnosti proti vodě. Vysoká krycí schopnost, jednoduché a lehké zpracování. Vhodná pro vysoce kvalitní nátěry na stěnách a stropěch v bytech, ale i kostelech, veřejných budovách a památkově chráněných objektech. K nátěrům ploch z minerálních materiálů, pískovce, minerálních omítek a starších nosných silikátových nátěrů.

Vlastnosti: vysoce paropropustná ($s_d(\text{H}_2\text{O}) < 0,1\text{m}$), dobře kryjící, bez obsahu rozpouštědel, lehce zpracovatelná, bez zápachu, nepoškozuje životní prostředí, neobsahuje konzervační látky

Podklad: nevhodné jsou podklady s výkvěty solí, akrylátové disperzní nátěry, lakované podklady, tapety, dřevo, podklady obsahující sádku a podklady ošetřené akrylátovými penetracemi. Sádkokarton je nutné ošetřit speciální penetrací PROFITEC Spezial-Gipsgrundierung, nebo kontaktním můstkem PROFITEC Unigrund P825 bez ředění. Natíraný podklad musí být pevný, nosný a suchý (max. 5,5 obj. % vlhkosti). Savé podklady před nátěrem barvou ošetřit penetračním nátěrem düfa S3.

Postup, způsob nanášení: štětkou, válečkem, nástřikem. 1. nátěr lze ředit do 10 % s vodou, následně 1 - 2 nátěry se aplikují po dokonalém zaschnutí předchozích vrstev bez ředění. Aplikaci je nutné provádět stejnoměrně a bez přerušení na celé pohledové ploše, zejména v případě barevně tónovaných nátěrů. Při aplikaci nedoporučujeme kombinovat na jedné ploše různé způsoby nanášení a provádět lokální opravy barvou. **Reklama barevného odstínu celoplošně aplikovaného materiálu, bez předchozího reklamování zkušebního nátěru malé plochy, bohužel nelze uznat.**

Zvláštní upozornění: Okolí pracovních ploch, obzvláště sklo, keramiku, přírodní kámen, kovy a lakované plochy pečlivě přikrýt. Případné nežádoucí skvrny ihned omýt vodou - nebezpečí naleptání!!!

Vydatnost: cca 7 m²/l v jedné vrstvě. Vydatnost je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební aplikaci.

Doba schnutí: při + 20°C a relat. vzdušné vlhkosti 65 % je nátěr přetíratelný po cca 4 hod. Důkladně vyzrálý je nátěr po 28 dnech. Při chladném a vlhkém počasí se doba schnutí prodlužuje.

Teplota při zpracování: min. + 8°C, dop. max. teplota 25°C.

Stupeň lesku: matný

Pojivová báze: vodní sklo se speciální polymerovou disperzí.

Hustota (při 20°C): 1,56 g/cm³

Barevný tón; tónování: bílý; pouze silikátovými tónovacími barvami

Ředidlo, čištění nástrojů: okamžitě po použití vodou, v době pracovních přestávek uchovávat nářadí pod vodou nebo ve vysokém vlhku.

Skladování: v suchu a chladu, chránit před mrazem. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.

Bezpečnostní opatření a informace:

101 Bezpečnostní listy jsou profesionálním uživatelům poskytovány na vyžádání.

Podle údajů, které máme k dispozici, není produkt nebezpečnou látkou ve smyslu zákona o chemik. resp. Nařízení o nebezpečných látkách.

První pomoc: *při nevolnosti* - zabezpečit přísun čerstvého vzduchu, postiženého držet v klidu a teple; *při styku s kůží* - důkladně omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem, nepoužívat ředidlo; *při zasažení očí* - vyndat kontaktní čočky, oči okamžitě důkladně vyplachovat min. 10 minut čistou tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.

Likvidace odpadu: Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

23. 5. 2013

Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků.

V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy.

Na veškeré dotazy Vám ochotně odpoví naše bezplatná poradenská linka, tel.: 800 156 612.

Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování - z tohoto důvodu nemůžeme převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování.

Sídlo dodavatele: Meffert ČR spol. s r. o., Náchodská 2397/23, 193 00 Praha 9,

Distribuční centrum: Pražská 707, 294 71 Benátky n/J. tel.: 326 375 820, fax.: 326 375 822

e-mail: meffert@meffert.cz; www.meffert.cz