

# düfa SILIKAT-FASSADENFARBE

## silikátová fasádní barva, S2

**Meffert ČR**  
spol. s r.o.

**Druh výrobku:** Jednokomponentní silikátová fasádní barva odolná proti vlivu povětrnostních podmínek.

**Možnosti použití:** Silikátová fasádní barva S2 je vhodná k aplikaci na nenatřené minerální omítky, na pevné přírodní kameny bez výkvětu, na vápeno-písčité kamenivo, na zdivo. Je vhodná k renovaci starých pevných minerálních a silikátových nátěrů.

**Vlastnosti:** Dobrá krycí schopnost a jednoduchá aplikace. Vysoká paropropustnost nátěru - dle normy ČSN 73 2580:  $r_d(m) = 0,246$ , dle DIN 52 615:  $s_d = 0,05$ . Vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům. Přirozený způsob stárnutí. Silikátové barvy chemicky reagují s natíraným podkladem, proto je zapotřebí jeho dokonalá příprava a dodržení všech technologických postupů. Nedodržení technologických požadavků se může projevit m.j. vznikem barevné nerovnoměrnosti povrchu zejména u tónovaných nátěrů.

**Podklad:** nevhodné jsou podklady obsahující sádku, podklady s výkvěty solí, akrylátové disperzní nátěry, lakované podklady, tapety z umělé hmoty, dřevo, podklady obsahující sádku a podklady ošetřené akrylátovými penetracemi. Sádkokartonky a sádkové povrchy ( např. ozdoby, odlitky, atd. ) je nutné ošetřit speciální penetrací PROFITEC Spezial-Gipsgrundierung bez ředění. Natíraný podklad musí být pevný, nosný a suchý ( max. 5,5 obj. % vlhkosti ). Savé podklady před nátěrem barvou ošetřit penetračním nátěrem düfa S3.

**Postup, způsob nanášení:** Aplikaci provádět válečkem, příp. štětkou. 1. nátěr lze ředit do 10 % prostředkem düfa S3, následné 1 - 2 nátěry se aplikují po dokonalém zaschnutí předchozích vrstev bez ředění. Aplikaci je nutné provádět stejnoměrně a bez přerušení na celé pohledové ploše. Při aplikaci nedoporučujeme kombinovat na jedné ploše různé způsoby nanášení a provádět lokální opravy barvou.

**Zvláštní upozornění:** Okolí nátěru zakrýt, obzvláště sklo, keramiku, přírodní kameny, kovy, lakované části. Potřísněné plochy okamžitě omýt velkým množstvím vody - nebezpečí naleptání. Při silném větru pracovat za pomoci zaplachtovaného lešení. S2 reaguje alkalicky a napadá hliník, zinek a sklo.

**Reklamac barevného odstínu celoplošně aplikovaného materiálu, bez předchozího reklamování zkušebního nátěru malé plochy, bohužel nelze uznat.**

**Vydatnost:** cca 6 - 7 m<sup>2</sup>/l v jedné vrstvě. Vydatnost je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební aplikaci.

**Doba schnutí:** Mezi jednotlivými nátěry dodržet min. 24 hodinovou dobu schnutí.

**Teplota při zpracování:** Nezpracovávat při teplotách pod + 8°C a vyšších než 25°C (v extrémních případech možnost nedokonalého vyžrání barvy a vznik barevných defektů nebo vymývání barvy deštěm).

**Stupeň lesku:** matný

**Pojivová báze:** materiál na bázi vodního roztoku křemičitanu draselného (draselné vodní sklo) s organickými stabilizátory (max. do 5 %).

**Hustota (při 20°C):** 1,5 g/cm<sup>3</sup>

**Barevný tón, tónování:** bílý; pouze silikátovými tónovacími barvami.

**Ředidlo, čištění nástrojů:** Ředit silikátovým koncentrátem düfa S3. Čištění nástrojů okamžitě po použití vodou. Pracovní nástroje během přestávek v práci mít ponořeny v barvě nebo vodě.

**Skladování:** v suchu a chladu, chránit před mrazem. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.

**Bezpečnostní opatření a informace: Označení podle vyhlášky č. 355/2002 Sb.:**

Přípravek neobsahuje těkavé organické látky (VOC) ve smyslu výše uvedené vyhlášky, není klasifikován jako nebezpečný a nepodléhá povinnosti označování podle platných vnitrostátních předpisů a předpisů ES. **Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty): S2** Uchovávejte mimo dosah dětí; **S24/25** Zamezte styku s kůží a s očima; **S26** Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; **S36/37/39** Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Podrobné informace - viz bezpečnostní list tohoto výrobku.

**První pomoc: při nevolnosti** - zabezpečit přísun čerstvého vzduchu, postiženého držet v klidu a teple; **při styku s kůží** - důkladně omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem, nepoužívat ředidlo; **při zasažení očí** - vyndat kontaktní čočky, oči okamžitě důkladně vyplachovat min. 10 minut čistou tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.

**Likvidace odpadu:** Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

23. 5. 2013

Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků.

V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy.

Na veškeré dotazy Vám ochotně odpoví naše bezplatná poradenská linka, tel.: 800 156 612.

Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování - z tohoto důvodu nemůžeme převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování.

Sídlo dodavatele: Meffert ČR spol. s r. o. , Náchodská 2397/23, 193 00 Praha 9,

Distribuční centrum: Pražská 707, 294 71 Benátky n/J. tel.: 326 375 820, fax.: 326 375 822

e-mail: [meffert@meffert.cz](mailto:meffert@meffert.cz); [www.meffert.cz](http://www.meffert.cz)